

СВИЛОЦЕЛ ЕАД


5250 Свишов, Западна Индуриална Зона, тел. +359 631 41141, факс: +359 631 41141, e-mail: svilocell@svilosa.bg, web site: www.svilosa.bg

ИЗБЕЛЕНА СУЛФАТНА ЦЕЛУЛОЗА ОТ ШИРОКОЛИСТНА ДЪРВЕСИНА

1. Дължина на скъсване по ISO 1924/2, м - брой на оборотите - степен на размилане, °SR	типична стойност	1900	4200	5300	6100	6500
2. Индекс на скъсване, N.m/g по ISO 1924-2	типична стойност	18	41	52	60	64
3. Индекс на спукване, kPa m ² /g по ISO 2758	типична стойност	0.75	2.35	3.25	3.8	4.2
4. Индекс на раздиране, mN.m ² /g по EN 21974	типична стойност	2.3	6.1	6.4	6.5	6.2
5. Степен на белота, % по ISO 3688	типична стойност					88
6. Замърсявания, бр/кг по ISO 5350 (2)						

≥ 5,00 мм ²	1,00÷4,99 мм ²	0,40÷0,99 мм ²	0,15÷0,39 мм ²	0,04÷0,14 мм ²
типични стойности				
0	4	8	16	22

7. Средно ниво на влага, % по ISO 801/1		10÷12
8. Кондиционна влага, %		10
9. Екстрактивни вещества, % по ISO 14453	типична	0.1 – 0.2
10. Пепелно съдържание, % по ISO 1762	стойност	0.2 – 0.3
11. Външен вид		на листа
12. Размери на балите, см дължина/ширина/височина		85/60/50
13. Бруто тегло на единична бала, кг		270,5
14. Опаковка		листа от целулоза
15. Палетизация		4 бали в пакет обвързани с 5/7 броя тел



Дължината на пакета 120 см

Височина на пакета 100 см (до 110 см)

Ширина на пакета 85 см

БРУТО ТЕГЛО НА ВСЕКИ ПАКЕТ: 1082 КГ.
ПАКЕТИТЕ СЕ ТОВАРЯТ БЕЗ ПАЛЕТИ